



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Bravo GC-1

Целлюлозный картон из первичных волокон с двухслойным мелованием лицевой стороны и однослойным мелованием оборота. Отличительная особенность этого картона — высокий процент белизны лицевой и оборотной стороны.

Применение: упаковка для продуктов питания, кондитерских изделий, напитков, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, коробок для CD-дисков, этикеток для одежды.

Технические характеристики:

Плотность, ($\pm 3\%$) г/м ²	Толщина, мкм	Жесткость Taber 15°, мН*м	
		MD	CD
170	203 \pm 15	2.0	1.0
190	243 \pm 15	3.5	1.6
210	305 \pm 15	8.0	4.0
235	355 \pm 15	11.5	5.0
250	380 \pm 15	14.5	7.0
270	410 \pm 15	17.5	8.5
300	460 \pm 15	23.5	11.0
325	510 \pm 15	29.5	14.5
350	560 \pm 15	34.0	16.5
Яркость лицевой стороны, %		90 \pm 3	
Шероховатость PPS 10, мкм		< 1,6	
Глянец, %		≥ 40	
Влажность, %		7,5 \pm 1,0	
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м ² (лицевая сторона)		≥ 40	
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м ² (оборотная сторона)		90	
Сопротивление расслаиванию Scott, Дж/м ²		≥ 130	
Сопротивление расслаиванию Scott, Дж/м ³		$\geq 1,3$	

<https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/bravo-gc-1/>