



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Bravo GC-2

Целлюлозный картон с трехкратным мелованием лицевой стороны и отбеленным оборотом цвета манила.

Применение: упаковки для продуктов питания, кондитерских изделий, напитков, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, коробок для CD-дисков, этикеток для одежды.

Технические характеристики:

Плотность, ($\pm 3\%$) г/м ²	Толщина, мкм	Жесткость Taber 15°, мН*м	
		MD	CD
200	305 $\pm$ 15	7.5	3.8
210	320 $\pm$ 15	9	5
230	350 $\pm$ 15	11	5.5
250	390 $\pm$ 15	15	7.5
270	430 $\pm$ 15	22	11
300	490 $\pm$ 15	30	15
330	555 $\pm$ 15	35	19
350	590 $\pm$ 15	44	22
Яркость лицевой стороны, %		90 $\pm$ 3	
Яркость оборотной стороны, %		78 $\pm$ 3	
Шероховатость PPS 10, мкм		$\leq 1,8$	
Глянец 75°, % (лицевая сторона)		≥ 40	
Влажность, %		7,5 $\pm$ 1,0	
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м ² (лицевая сторона)		≤ 40	
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м ² (оборотная сторона)		≤ 90	
Сопротивление расслаиванию Scott, Дж/м ²		≥ 150	
Поверхностная прочность, м/с		$\geq 1,3$	