



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Бумага для гофрирования (Fluting)

Бумага для гофрирования (Fluting) марок Б-0; Б-1; Б-2

ГОСТ Р 53206-2008

Предназначена: для изготовления гофрированного слоя при производстве гофрированного картона.

В состав бумаги для гофрирования, производства ПЦБК, входит целлюлоза высокого выхода (100%).

Целлюлоза высокого выхода (Prime fluting, PF) – это масса, полученная путем неглубокой химической обработки листового (березового) баланса.

Бумага для гофрирования отличается очевидной грубостью поверхности на ощупь, т.к. предназначена для изготовления внутреннего слоя гофрокартона. Также обладает высокой жесткостью и малой впитываемостью клея. Изготавливается массой от 90 до 150 г/м².

Физико-механические показатели бумаги для гофрирования производства ПЦБК обеспечивают стабильное качество при возникающих статических и динамических нагрузках (при складировании, штабелировании, хранении и т.д.) и, главное, обеспечивают сохранность гофра.

Техническое условие:

Наименование показателя	Б-0-112	Б-0-125	Б-0-140
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30)	321	367	369
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	313	392	421
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м	8.5	10.3	11.3
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м	1.44	1.95	2.45
Влажность, %	7	6.5	7