



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit929@mail.ru](mailto:bit929@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit945@mail.ru](mailto:bit945@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

## Duprint

Целлюлозный картон с двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны и кремовым оборотом.

**Применение:** Рекомендуются для изготовления всех видов запечатанных упаковок, требующих использования целлюлозного картона с хорошей гладкой печатной поверхностью и повышенными требованиями к внешнему виду упаковки.

### Технические характеристики:

| Белизна лицевой стороны, ISO                 |  | 82±2%                       |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Глянец, Hunter                               |  | 55±5%                       |
| Шероховатость, PPS 10                        |  | 1,2±0,5 мкм                 |
| Сопротивление расслаиванию, Scott            |  | 120 - 40 Дж/м <sup>2</sup>  |
| Стойкость к выщипыванию, IGT                 |  | 0,5±0,2 м/сек               |
| Зольность                                    |  | 15±5 г/м <sup>2</sup>       |
| Впитываемость влаги Cobb 60: лицевая сторона |  | 50 +10/-20 г/м <sup>2</sup> |
| оборотная сторона                            |  | 50 +10/-20 г/м <sup>2</sup> |

| Плотность, г/м <sup>2</sup> | Толщина, мкм | Жесткость                   |      |               |     |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------|---------------|-----|
|                             |              | L+W , 5°, мНм (вычисленные) |      | Taber 15°, мН |     |
|                             |              | MD                          | CD   | MD            | CD  |
| 215                         | 335          | 18.2                        | 6.4  | 205           | 72  |
| 225                         | 360          | 21.8                        | 8.2  | 246           | 92  |
| 245                         | 410          | 30                          | 11.8 | 338           | 133 |
| 270                         | 460          | 41.6                        | 17   | 451           | 185 |
| 280                         | 480          | 45.4                        | 18   | 492           | 195 |
| 295                         | 510          | 53.9                        | 21.7 | 584           | 235 |
| 320                         | 550          | 62.4                        | 24.6 | 677           | 267 |
| 345                         | 600          | 75.6                        | 30.2 | 820           | 328 |
| 370                         | 650          | 90.2                        | 36.2 | 943           | 379 |

| Плотность, г/м2 | Толщина, мкм | Жесткость |      |      |     |
|-----------------|--------------|-----------|------|------|-----|
| 395             | 700          | 93.1      | 39.9 | 1004 | 430 |
| 420             | 750          | 100.7     | 42.8 | 1085 | 461 |

---

<https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/duprint/>