



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit929@mail.ru](mailto:bit929@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit945@mail.ru](mailto:bit945@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

## Картон для плоских слоев

### Крафтлайнер

производство: Группа «Илим» в г. Коряжма  
КДМ №4

СТО 05711131-005-2013

### Описание:

Картон для плоских слоев гофрированного картона

### Технические условия:

Наименование показателя	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	Метод испытаний
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	115	120	125	135	140	150	165	170	175	186	195	200	225	250	
Граммаж, г/м <sup>2</sup>	115	120	125	135	140	150	165	170	175	186	195	200	225	250	ISO 536
	<i>Максимально допустимое отклонение по массе ± 3%</i>														
Абсолютное сопротивление продавливанию:															ISO 2759
- типичные значения	620	630	660	680	690	720	730	735	740	750	765	785	820	870	
- min значения	540	550	590	610	630	640	650	660	680	700	710	730	740	760	
Сопротивление сжатию (SCT), поперечное направление, кН/м:															ISO 9895
- типичные значения	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.95	3.25	3.55	3.6	3.8	4.2	4.3	4.5	5.55	
- min значения	1.95	2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.1	3.3	3.5	3.9	4.0	
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 60) min/max:															ISO 535

Наименование показателя	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	Метод испытаний	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	115	120	125	135	140	150	165	170	175	186	195	200	225	250		
- верхняя сторона, г	20 — 35															
- нижняя сторона, г	30 — 45															
Прочность поверхности к выщипыванию по Денисону, верхняя сторона, № min значение	16														TAPPI 459 SU 65	
Разрушающее усилие при кольцевом сжатии, Н, поперечное направление (RCT), ширина образца 15 мм:															ГОСТ 10711	
- типичные значения	-	170	190	210	230	250	280	310	315	320	340	360	400	490		
- min значения	-	170	180	190	200	220	240	250	260	280	290	300	320	330		
Влажность, min/max, %	7 — 9														ISO 287	
Пористость по Гарлею, min значения, С	50						40								ISO 3636	

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/kotlasskij-cbk/karton-dlja-ploskih-sloev-2/>