



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон для плоских слоев

Наименование показателя	Масса 1 м ² , г	
	125±6	140±8
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	440	460
Толщина, мм	180-240	230-290
Поверхностная впитываемость воды (в среднем по двум сторонам) по Коббу, г	35	35
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении при ширине полоски 12,7 мм, кгс, не менее	150	170
Излом (число двойных перегибов) при грузе 1300 г в поперечном направлении, не менее	100	
Влажность, %	8±2	

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/okulovskaja-bumazhnaja-fabrika-ooo/karton-dlja-ploskih-sloev-3/>