



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон коробочный

Картон коробочный марки «В»

ТУ 5441-014-00278882-06

Предназначен для изготовления гильз.

Изготавливается в рулонах, размер рулона устанавливается по согласованию с потребителем.

Технические характеристики:

Масса, 1 г/м ²	320±10	330±15	370±20
Толщина, мм	0,45±0,02	0,49±0,02	0,57±0,02
Поверхностная впитываемость воды, г/м ² (Кобб660):			
верхней стороны	50-100	50-100	50-100
нижней стороны	факт	факт	факт
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	120		
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н. см, не менее	0.9	0.9	0.5
Влажность, %	6±2		

Картон коробочный марки «КТ» с проклейкой

ТУ 5441-007-00278882-2004

Предназначен для изготовления потребительской тары без печати.

Изготавливается в листах и рулонах, размер листов и рулонов устанавливается по согласованию с потребителем.

Технические характеристики

Масса, 1 г/м ²	340±15	400±15	480±15	520±15
---------------------------	--------	--------	--------	--------

Толщина, мм	0,5±0,02	0,6±0,03	0,7±0,03	0,8±0,03
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, г/м ² (Кобб660), не более	150			
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	120			
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н. см, не менее, для картона толщиной:				
0,4-0,7 мм	0.5			
0,8 мм	1			
Влажность, %	5-10			

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/proletarij-ao/karton-korobochnyj-3/>