



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit929@mail.ru](mailto:bit929@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit945@mail.ru](mailto:bit945@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

# Картон коробочный

ТУ 5441- 002-00279769- 2015

Изготавливается в ролях

## Применяется:

- производство втулок, гильз, картонно-защитных уголков;
- в текстильной, кожгалантерейной, медицинской, пищевой промышленности;
- используют в качестве прокладочного материала и упаковки промышленных изделий;
- производство картонно-разделительных решеток;
- основа для иных видов картона;
- используется в качестве утеплителя в железнодорожных контейнерах и вагонах для перевозок грузов

## Техническое условие:

| № п/п | Наименование показателя                                                                      | Норма для картона марки «В» Первый сорт | Метод испытания |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1     | Толщина, мм                                                                                  | <b>0,38±0,02</b>                        | ГОСТ 27015      |
|       |                                                                                              | 0,4±0,02                                |                 |
|       |                                                                                              | <b>0,5±0,03</b>                         |                 |
|       |                                                                                              | <b>0,6±0,03</b>                         |                 |
|       |                                                                                              | <b>0,7±0,03</b>                         |                 |
|       |                                                                                              | <b>0,8±0,04</b>                         |                 |
| 2     | Масса картона площадью 1 м <sup>2</sup> , г, для толщины, мм                                 |                                         | ГОСТ 13199      |
|       | 0,38±0,02                                                                                    | <b>250±20</b>                           |                 |
|       | 0,4±0,02                                                                                     | <b>270±20</b>                           |                 |
|       | 0,5±0,03                                                                                     | <b>340±20</b>                           |                 |
|       | 0,6±0,03                                                                                     | <b>400±20</b>                           |                 |
|       | 0,7±0,03                                                                                     | <b>460±20</b>                           |                 |
|       | 0,8±0,04                                                                                     | <b>520±25</b>                           |                 |
| 3     | Жесткость при статистическом изгибе в поперечном направлении, Н см, не менее при толщине, мм |                                         | ГОСТ 9582       |
|       | 0,38±0,02                                                                                    | 0.2                                     |                 |

| №<br>п/п | Наименование показателя | Норма для картона марки<br>«В» Первый сорт | Метод<br>испытания |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 0,4±0,02 | 0.3                     |                                            |                    |
| 0,5±0,03 | 0.4                     |                                            |                    |
| 0,6±0,03 | 0.7                     |                                            |                    |
| 0,7±0,03 | 1.1                     |                                            |                    |
| 0,8±0,04 | 1.3                     |                                            |                    |
| 4        | Влажность, %            | 8 -2 +3                                    | ГОСТ 13525.19      |

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/aleksinskaja-bkf-ao/karton-korobochnyj/>