



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон переплетный ПКС

Картон переплетный для полиграфической промышленностимарки «ПКС-1с»

ТУ 5442-043-00279769-2015

Картон поставляется упакованным в паллеты, обернут стретч-пленкой, стянут прочной лентой.

Техническое условие:

№ п/п	Наименование показателя	Марка ПКС 1 сорт	Метод испытания
1	<u>Толщина, мм</u>	1,00±0,10	ГОСТ 27015
		1,25±0,10	
		1,50±0,10	
		1,75±0,12	
		2,00±0,12	
		2,25±0,12	
		2,50±0,12	
		2,75±0,12	
		3,00±0,12	
2	<u>Масса картона площадью 1 м² (г) для картона толщиной, мм:</u>		ГОСТ 13199
	1	780 ±40	
	1.25	840 ±40	
	1.5	980±50	
	1.75	1210±50	
	2	1360±50	
	2.25	1605±60	
	2.5	1745±60	
	2.75	1875±60	
	3	2065±60	
3	<u>Плотность, г/см³, не менее</u>	0.65	ГОСТ 27015
4	<u>Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н*см, не менее для картона толщиной, мм:</u>		ГОСТ 9582
	1	5	

№ п/п	Наименование показателя	Марка ПКС 1 сорт	Метод испытания
1.25	8		
1.5	10		
1.75	15		
2	22		
2.25	30		
2.5	45		
2.75	60		
3	70		
5	<u>Сопротивление расслаиванию, Н, не менее</u>	110	ГОСТ 13648.6
6	<u>Влажность, %</u>	6,0 – 8,0	ГОСТ 13525.19

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/aleksinskaja-bkf-ao/karton-perepletnyj-pks/>