



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон переплётный

Картон переплетный на БКФ производится в соответствии с ТУ 5442-001-00279284-2014 следующих марок: ПКС, Б.

Техническое условие:

Наименование показателя	Нормативные значения					
Марка ПКС						
Толщина, мм	1,25±0,12	1,50±0,12	1,75±0,13	2,00±0,13	2,25±0,13	2,50±0,13
Масса картона площадью 1 м ² , г	830±50	1020±70	1220±80	1360±80	1550±80	1650±100
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	8	10	15	26	36	50
Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее	110					
Влажность, %	9,0±2,0					
Марка Б						
Толщина, мм	0,80,	0,90,	1,00,	1,25,		
	,	,	,	,		
Масса картона площадью 1 м ² , г	510±45	590±50	650±60	780±60		
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	-	2.5	3	7.5		
Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее	110					
Влажность, %	8,0±2,0					

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/balahninskaja-kartonnaja-fabrika-ooo/karton-perepljotnyj/>