



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit929@mail.ru](mailto:bit929@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit945@mail.ru](mailto:bit945@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

# Оберточная бумага

## Бумага оберточная по ГОСТ рулонная

(выпускаемые марки (плотность г/м<sup>2</sup>): Е-120, Ж-150)

1. соответствует стандарту: ГОСТ 8273-75;
2. ширина полотна в рулоне — 1000 ± 5 мм;
3. масса рулона не менее 300 кг и не более 500 кг;
4. рулон наматывается на втулку с внутренним диаметром 75 мм;
5. рулон упаковывается стреппинг-лентой с двух сторон;
6. намотка рулона равномерная и плотная. Допустимая высота выступов на торцах рулона не превышает 3 мм;
7. в рулоне допускаются два поперечных обрыва;
8. в партии допускается 5% составных рулонов.

**Допускается по согласованию с потребителем выпуск рулонов другой ширины и массы.**

## Описание

ЗАО «Мягкая кровля» осуществляет производство Бумаги оберточной, предназначенной для применения в сфере промышленных изделий. Бумага оберточная изготавливается из макулатуры в соответствии с требованиями ГОСТ 8273-75 «Бумага оберточная. Технические условия» по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

## Показатели качества:

Наименование показателя	Фактические показатели для марок	
	Е-120	Ж-150
Масса бумаги площадью 1м <sup>2</sup> , г	120 (+4, -5)	150 (+4, -5)
Разрывная сила при растяжении, не менее, кгс	17	24
Влажность, %	6 ± 2	6 ± 2

---

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/mjagkaja-krovlja-zao/obertochnaja-bumaga/>