



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Крафт-бумага Марки А

Производитель:

АО «Бумажная Фабрика «Коммунар»



Описание:

Предназначена для упаковки пищевых и не пищевых продуктов с влажностью не более 15%, для изготовления пакетов, мешков и для применения в качестве основы в производстве клеевой ленты, активируемой смачиванием.

Особенности:

При выпуске каландрированной Крафт-бумаги марки А норма показателя «гладкость по верхней стороне», не менее 70 секунд

Крафт-бумага площадью 1 м² 35г марка А выпускается клеевая и не клеевая.

Область применения:

- Для пищевых продуктов
- При переезде и перевозке товаров
- В медицине
- Подарочная упаковка
- Конверты

Диапазон грамматура:

35, 40-45, 50, 60-65, 70, 75, 78-80, 90-100, 105-110, 120-125 г/м²

Технические характеристики:

Наименование показателя		Норма							
Масса бумаги, г/м²	40-45±2	50±2	60-65±3	70±3	75±4	78-80±4	90-105±4	110±5	120-125±6
Прочность при растяжении, кН/м, не менее:									
В машинном направлении	2.6	3.5	4.5	5	5.5	6	6.5	6.5	7
В поперечном направлении	1.6	1.8	2.2	2.5	2.8	3	3.5	3.5	3.7
Индекс прочности, Нм/г, не менее:									
В машинном направлении	65	65	70	70	70	70	70	70	70
В поперечном направлении	30	30	35	35	35	35	35	35	35
Относительное удлинение, %, не менее:									
В машинном направлении	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
В поперечном направлении	3.6	3.8	4	4	3.8	3.5	3.5	3.1	3.1
Энергия разрыва, Дж/м²									
В машинном направлении	0.6	0.7	0.8	0.8	0.75	0.75	0.65	0.63	0.6
В поперечном направлении	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.85	0.65	0.7
Пористость (Гурлей), с, не более:	-	-	40	40	40	40	40	-	-
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб), г/м², не более:	40	35							
Влажность, %	6,0-9,5								

<https://bit-karton.ru/product/bumaga/kraft-bumaga/marki-a-kommunar/>