



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА


197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

АО «Кондопожский ЦБК»

Производитель:

КОНДОПОЖСКИЙ ЦБК



Наименование показателя	норма для бумаги марок				Предельные отклонения	Метод испытаний
	Е	Ж	Л	ОВ		
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г	60, 70, 80, 90, 100, 110, 120	80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160	90, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190	120-200	Е, Ж, Л +4 -5	По ГОСТ 13199 (ИСО 536-76)
2.1. Разрывная длина в среднем по двум направлениям, км, не менее	2.6	2.9	3.5	3		По ГОСТ ИСО 1924-1-96
3. Сопротивление продавливанию, кгс/см ² , не менее для массы бумаги 1м ² , г					-	По ГОСТ 13525.8
90		-	1.80	-		
120		-	2.00	2.00		
130		-	3.00	2.00		
140		-	3.00	2.00		
150		-	3.20	2.00		
160		-	3.50	2.00		
170		-	3.50	2.00		
180		-	3.50	2.00		
190		-	3.50	2.00		
200		-	-	2.00		
4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании: (Кобб 30), г/м ² , не более	200	200	-	-	-	По ГОСТ 12605
90		-	90	-		
120		-	90	60		
130		-	60	60		

Наименование показателя	норма для бумаги марок				Предельные отклонения	Метод испытаний
140		-	60	60		
150		-	60	60		
160		-	60	60		
170		-	60	60		
180		-	60	60		
190		-	60	60		
200		-	-	60		
5. Влажность, % не более	10	10	9	10	-	По ГОСТ 13525.19 (ИСО 287-85)

<https://bit-karton.ru/product/bumaga/obertochnaya/ao-kondopozhskij-cbk/>