



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

АО «Волга»

Производитель:

АО «Волга»



Наименование показателей	Фактическое значение
Масса бумаги 1м ² , г	81.7
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	143
Удельное сопротивление продавливанию, кПа	3.8
Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ ₃₀), кН/м	0.53
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб ₃₀), г/м ² , в среднем по двум сторонам клееной бумаги	58
Влажность, %	4.3

<https://bit-karton.ru/product/bumaga/obertochnaya/ao-volga/>