



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Zenith GC 1 Hi Bulk

Производитель:

Asia Pulp & Paper



Описание:

Целлюлозный упаковочный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и светло-кремовым оборотом.


Область применения:

Производство высококачественной красочной упаковки для пищевой и фармацевтической продукции, подарочной упаковки, упаковки для косметики и парфюмерии и т.д.

Диапазон грамматур:

200-350 г/м²

Техническая спецификация



Граммаж/Basis Weight	Толщина/Thickness	Жесткость (по Таберу 15°)/ Stiffness (Taber 15°)	
g/m ²	мкм	mN·m (+0/-20%)	
±3%		CD	MD
215	310	4	8
235	355	5	10
250	380	6.8	13
270	410	8.19	16
295	460	11	22.5
325	510	14.6	28.5
350	560	17	35
380	610	20	40
Параметр		Единица	Значение
Шероховатость (верх) PPS (top)		мкм	≤ 1,7
Влажность Moisture		%	6,0 ± 1,5
Белизна (лицо) Brightness (top)		%	91,5 ± 2
75° Глянец (лицо) 15° Gloss (top)			≥ 45
Поверхностная прочность IGT (лицо) IGT blister (top)		m/s	≥ 1,2
Впитываемость влаги COBB 60s (лицо) COBB Test 60s (top)		g/m ²	≤ 55
Прочность связи слоев (сопротивление расслаиванию) PLY Bonding		J/m ²	≥ 130

<https://bit-karton.ru/product/karton/czellyuloznyj/zenith-gc-1-hi-bulk/>