



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Нева GD3

Производитель:

АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"



Описание:

Картон Нева относится к подгруппе упаковочного макулатурного картона GD-3 и является односторонним мелованным картоном хром-эрзац с серым оборотом без покрытия (coated white lined chipboard grey back). Данный картон имеет двухкратное мелование лицевой стороны и отличные печатные свойства. Следует отметить, что Картон Нева GD-3 подходит для печати на многокрасочных скоростных печатных машинах любым типом печати.

Особенности:

- отклонение по массе картона площадью 1 м² +/- 3%
- отклонение по толщине +/- 5%
- отклонение по жесткости +/- 15%
- белизна со стороны покровного слоя не менее 84% влажность 8,0% +1/-1,5
- стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/с, не менее 2,2
- шероховатость по PPS, мкм, не более

Область применения:

- пищевых продуктов
- бытовой химии
- стиральных порошков
- фармацевтических товаров
- косметических средств
- промышленных товаров
- табачных изделий и т.д.

Диапазон граматура:

240, 280, 320, 350, 390, 420, 450 г/м²

Техническая спецификация:

Масса, г/м ²	Толщина, мм	Удельный объем см ³ /г	Жесткость, Taber 15°	
			Поперечное направление, (CD), mNm	Продольное направление (MD),mNm
240	0.28	1.21	2.29	6.9
280	0.35	1.25	3.4	10.19
320	0.4	1.25	5.4	16.2
350	0.45	1.29	7.5	22.5
390	0.5	1.28	10.19	30.6
420	0.55	1.31	14	42
450	0.6	1.33	17.8	53.4
Отклонение по массе картона площадью 1 м ²				± 3%
Отклонение по толщине				± 5%
Отклонение по жесткости				±15
Белизна со стороны покровного слоя, не менее				84%
Влажность				8,0% +1/-1,5
Стойкость поверхности покровного слоя к выщипыванию, м/с, не менее				2.20
Шероховатость по PPS, мкм, не более				3.5

<https://bit-karton.ru/product/karton/makulturnyj-melovannyj/neva-gd3/>