



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

КС-2 (ГОСТ 9421-80)

Производитель:

АО «Мягкая Кровля»



Описание:

Картон плоский склеенный – состоит из материала, получаемого путем склеивания нескольких слоев картона. Картон склеенный применяется в различных отраслях промышленности: текстильной, обувной, в качестве прокладочного материала и т.д. Склеенный картон может быть толщиной от 1,5 до 3 мм. Производится картон в листах фиксированного размера, а также, в зависимости от потребности клиента, возможны другие варианты.

Особенности:

Картон тарный плоский склеенный КС 2 имеет верхний слой выполненный из целлюлозы. Это многослойный материал, в основе которого несколько склеенный слоев картона. Применяется для изготовления ящичной тары, подкладок для обувной продукции и прочего. Картон тарный плоский склеенный КС 2 намного дешевле, чем гофрированный. Используется минимальное количество вторичного сырья.

При изготовлении особое внимание уделяется именно склеиванию всех пластов. От качества этого мероприятия, зависит качество самого картона. В качестве основного сырья используется древесная основа, макулатура и целлюлоза. Влажность при склейке не должна составлять более 8%. Не соблюдение этих параметров ведет к недостаточной склейке пластов или кораблению. На поверхности недопустимы складки и задиров, также не должно быть посторонних включений.

Область применения:

- как материал для изготовления прокладок, обеспечивающих герметичность между плоскими металлическими поверхностями;
- в качестве обложек для книг;
- в качестве прокладочного материала между поддонами;
- в текстильной промышленности (материал для изготовления лекал, каркасы для головных уборов, сумок);

- в обувной промышленности (вставка в пятку и носок для придания профиля обуви, стелька);
- для производства картонно-разделительных решеток;
- в качестве утеплителя в ж/д вагонах;
- в качестве основы для гипсокартона.

Диапазон грамматура:

от 40 до 100 г / м²

Техническая спецификация:

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 9421-80		Фактические значения		
1. Масса картона площадью 1м ² /г	1000±100	1250±100	790	1200	1610
2. Толщина, мм, не более	1.4	1.8	1.27	1.87	2.47
3. Сопротивление продавливанию, Мпа, не менее	0.75		1.04		
4. Сопротивление расслаиванию, Н, не менее	48		140		
5. Влажность, %	12(+2;-4)		8.69		
6. Коробление картона, мм, не более	20		7		

<https://bit-karton.ru/product/karton/prokladochnyj/ks-2/>