



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit925@mail.ru](mailto:bit925@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit945@mail.ru](mailto:bit945@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

## Sinarkraft HB

Целлюлозный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и крафт – оборотом

**Применение:** для изготовления микрогофрокартона, упаковки для продуктов питания и потребительских товаров длительного пользования

### Технические характеристики:

Плотность, г/м <sup>2</sup>	Толщина, мкм	Жесткость	
		Taber 15°, мН*м	
		CD	MD
235	0.355	6	11.9
250	0.38	8.1	16.2
280	0.44	8.30	19.9
300	0.47	12.4	25.5
350	0.550	17.7	34.3
380	0.585	18.3	38.2
Отклонение по массе		± 3%	
Отклонение по толщине		± 3%	
Отклонение по жесткости		± 10%	
Белизна верхней стороны		83.0% ± 1%	
Глянец		50% ± 5%	
Шероховатость		1.4	

<https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/sinarkraft-hb/>