«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон переплетный ПКС

Картон переплетный для полиграфической промышленностимарки «ПКС-1с»

ТУ 5442-043-00279769-2015

Картон поставляется упакованным в паллеты, обернут стретч-пленкой, стянут прочной лентой.

Техническое условие:

№ п/п	Наименование показателя	Марка ПКС 1 сорт	Метод испытания
1	Толщина, мм	**1,00±0,10**	ГОСТ 27015
		1,25±0,10	
		1,50±0,10	
		1,75±0,12	
		2,00±0,12	
		2,25±0,12	
		2,50±0,12	
		2,75±0,12	
		3,00±0,12	
2	Масса картона площадью 1 м² (г) для картона толщиной, мм:		ГОСТ 13199
	1	**780 ±40**	
	1.25	**840 ±40**	
	1.5	**980±50**	
	1.75	**1210±50**	
	2	**1360±50**	
	2.25	**1605±60**	
	2.5	**1745±60**	
	2.75	**1875±60**	
	3	**2065±60**	
3	Плотность, г/см³, не менее	0.65	ГОСТ 27015
4	Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н*см, не менее для картона толщиной, мм:		ГОСТ 9582
	1	5	

№ п/п	Наименование показателя	Марка ПКС 1 сорт	Метод испытания
1.25	8		
1.5	10		
1.75	15		
2	22		
2.25	30		
2.5	45		
2.75	60		
3	70		
5	Сопротивление расслаиванию, Н, не менее	110	ГОСТ 13648.6
6	Влажность, %	6,0 – 8,0	ГОСТ 13525.19

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/aleksinskaja-bkf-ao/karton-perepletnyj-pks/