«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон склеенный

Картон склеенный марки «ККС-3»

ТУ 5441- 003- 00279769- 2015

Картон поставляется упакованным в паллеты, обернут стретч-пленкой, стянут прочной лентой.

Применяется как прокладочный материал в мебельной, кожгалантерейной промышленности, для изготовления упаковочной тары.

Техническое условие:

№п/п	Наименование показателя	Норма для марки ККС-3	Метод испытания
1	Толщина, мм	1,0±0,20	ГОСТ 27015
		1,4±0,20	
		1,8±0,20	
		2,2±0,20	
		2,6±0,20	
		3,0±0,20	
2	Плотность, г/см³, не менее	0.6	ГОСТ 27015
3	Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении. Н*см, не менее для толщины:		ГОСТ 9582 и п.3.6. настоящих технических условий
	1,0±0,20	2.29	
	1,4±0,20	3.3	
	1,8±0,20	5	
	2,2±0,20	8	
	2,6±0,20	10	
	3,0±0,20	11	
4	Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н*см, не менее для толщины:		ГОСТ 13525.1
	1,0±0,20	315	
	1,4±0,20	400	
	1,8±0,20	565	

№п/п	Наименование показателя	Норма для марки ККС-3	Метод испытания
2,2±0,20	600		
2,6±0,20	665		
3,0±0,20	720		
5	Влажность	12 -2/+4	Гост 13525.19

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/aleksinskaja-bkf-ao/karton-skleennyj/