«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

# Бумага для гофрирования

## Бумага для гофрирования на БКФ производится в соответствии с ТУ 5441-004-00279284-2015 следующих марок: Б-0, Б-1, Б-2.

## Техническое условие:

| Наименование показателя | Нормативные значения | | | |
|---|---|---|---|---|
| Марка Б-0 | | | | |
| Масса бумаги площадью 1 м $^2$, г | 100±5 | 112±6 | 125±6 | 140±8 |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги, (CMT0), Н, при ширине полоски 15 мм, не менее | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Прочность при растяжении в машинном направлении, кН/м, не менее | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, (CCT0), кН/м, не менее | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.75 |
| Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCTCD), кН/м, не менее | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Коббз0), г/м $^2$ в среднем по двум сторонам, не менее клееной неклееной | 60–115 не нормируется | | | |
| Влажность, % | 6,5–9,5 | | | |
| Марка Б-1 | | | | |
| Масса бумаги площадью 1 м $^2$, г | 100±5 | 112±6 | 125±6 | 140±8 |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги, (CMT0), Н, при ширине полоски 15 мм, не менее | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Прочность при растяжении в машинном направлении, кН/м, не менее | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, (CCT0), кН/м, не менее | 0.95 | 1.2 | 1.35 | 1.5 |
| Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCTCD), кН/м, не менее | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Коббз0), г/м $^2$ в среднем по двум сторонам, не менее клееной неклееной | 60–115 не нормируется | | | |
| Влажность, % | 6,5–9,5 | | | |

*https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/balahninskaja-kartonnaja-fabrika-ooo/bumaga-dlja-gofrirovanija/*