«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон гильзовый

Картон гильзовый на БКФ производится в соответствии с ТУ 5443-003-00279284-2014 следующих марок: БКГ-1, БКГ-1.1.

Техническое условие:

Наименование показателя	Нормативные значения			
Марка БКГ-1				
Толщина, мм	0,5±0,03	0,6±0,03	0,7±0,03	0,8±0,04
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	340±20	410±20	460±20	520±20
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	300	350	400	450
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, кПа, не менее	150			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб60), г/см ^{2}, в среднем по двум сторонам, не менее	70–250			
Влажность, %	7,0±2,0			
Марка БКГ-1.1				
Толщина, мм	0,55±0,02		0,68±0,02	
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	380±20		440±20	
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	320		380	
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, кПа, не менее	150			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб60), г/см ^{2}, в среднем по двум сторонам, не менее	250±100			
Влажность, %	6,0+2,0			
	-1			