



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон гильзовый

Картон гильзовый на БКФ производится в соответствии с ТУ 5443-003-00279284-2014 следующих марок: БКГ-1, БКГ-1.1.

Техническое условие:

Наименование показателя		Нормативные значения			
Марка БКГ-1					
Толщина, мм		0,5±0,03	0,6±0,03	0,7±0,03	0,8±0,04
Масса картона площадью 1 м ² , г		340±20	410±20	460±20	520±20
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее		300	350	400	450
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, кПа, не менее		150			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб60), г/см ² , в среднем по двум сторонам, не менее		70-250			
Влажность, %		7,0±2,0			
Марка БКГ-1.1					
Толщина, мм		0,55±0,02		0,68±0,02	
Масса картона площадью 1 м ² , г		380±20		440±20	
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее		320		380	
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, кПа, не менее		150			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб60), г/см ² , в среднем по двум сторонам, не менее		250±100			
Влажность, %		6,0+2,0			
		-1			