«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон переплётный

Картон переплетный на БКФ производится в соответствии с ТУ 5442-001-00279284-2014 следующих марок: ПКС, Б.

Техническое условие:

Наименование показателя	Нормативные значения					
Марка ПКС						
Толщина, мм	1,25±0,12	1,50±0,12	1,75±0,13	2,00±0,13	2,25±0,13	2,50±0,13
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	830±50	1020±70	1220±80	1360±80	1550±80	1650±100
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	8	10	15	26	36	50
Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее	110					
Влажность, %	9,0±2,0					
Марка Б						
Толщина, мм	0,80,	0,90,		1,00,	1,25,	
	,	,		,	,	
Масса картона площадью 1 м ^{2}, г	510±45	590±50		650±60	780±60	
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н·см, не менее	–	2.5		3	7.5	
Предел прочности при расслаивании, кПа, не менее	110					
Влажность, %	8,0±2,0					

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/balahninskaja-kartonnaja-fabrika-ooo/karton-perepljotnyj/