«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Бумага оберточная ТУ

Бумага оберточная

ГОСТ 8273-75

Техническое условие:

Наименование показателя	Норма для бумаги марок									Предельные отклонения	Метод испытания
	А	Б	В	Г	$О_1$	$О_2$	Д	Е	Ж		
1. Масса бумаги площадью 1 $м^2$, г	20	50	20	50	20	55	30	40	80	Для бумаги марок марок А, Б, $О_1$, $О_2$, Д с массой площади 1 $м^2$ до (90±2) г Для бумаги остальных марок и массы 4 -5	ГОСТ 13199-88
	25	70	25	60	25	60	35	50	90		
	30	80	30	70	30	65	40	60	100		
	35	90	35	100	35	70	45	70	120		
	40	100	40	120	40	75	50	80	130		
	45	120	45		45	80	55	90	140		
	50		50		50	90	60	100	150		
	55		55		55		65	120	160		
	60		60		60		70				
	65		65		65		75				
	70		70		70		80				
	75		75		75		85				
	80		80		80		90				
	85		85		85		100				
	90		90		90						
	100		100		100						
	110		110		110						
	120		120		120						
2. Относительное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/$см^2$), не менее, для бумаги площадью 1 $м^2$, г											ГОСТ 13525.8-86
50-80		270		170							

Наименование показателя	Норма для бумаги марок									Предельные отклонения	Метод испытания
-2.8	-1.8										
90-120		300 - 3.1		190 -2							
3. Разрывная длина в среднем по двум направлениям, м, не менее, для массы бумаги площадью 1 м^2, г											ГОСТ 13525.1-79
20-35	4500	-	2600	-	2200	-	1700	-	-		
40-55	4500	-	2700	-	2200	2000	1700	2100	-		
60-70	5000	-	3000	-	2000	1700	1700	2200	-		
75-85	5000	-	3000	-	2200	2000	2200	2200	2900		
90-120	5300	-	3500	-	2100	2100	2600	2200	3200		
130-160	-	-	-	-	-	-	-	-	2900		
4. Степень проклейки, мм, не менее	1	0.8	1	0.6	1	1	1	0.6	1.4	-	ГОСТ 8049-62
5. Влажность, %, не более	10	10	10	10	10	10	10	10	10		ГОСТ 13525.19-71

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/kondopoga-oao/bumaga-obertochnaja-tu/