



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Бумага для гофрирования

Котласлайнер

производство: Группа «Илим» в г. Коряжма

СТО 99880012-003-2007

Описание:

Двухслойная бумага для гофрирования

Технические условия:

Наименование показателя							Метод испытаний
Граммаж, г/м2	110	115	125	140	150	175	ISO 536
	Максимально допустимое отклонение по массе ± 5%						
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа:	420	430	450	470	490	510	ISO 2759
- min значения							
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 30) max, г/м²:	70						ISO 535
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, min, кН/м	1.05	1.25	1.4	1.55	1.65	1.75	SCAN P-42
Удельное сопротивление разрыву, MD, min, кН/м	6.4	7.3	8.4	9.4	10.5	11.4	ISO 1924-2
Влажность, min/max, %	6 — 9						ISO 287

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/kotlasskij-cbk/bumaga-dlja-gofrirovaniya-3/>