«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

# Картон для плоских слоев

## Крафтлайнер

производство: Группа «Илим» в г. Коряжма
КДМ №4

СТО 05711131-005-2013

## Описание:

Картон для плоских слоев гофрированного картона

## Технические условия:

| Наименование показателя | К-115 | К-120 | К-125 | К-135 | К-140 | К-150 | К-165 | К-170 | К-175 | К-186 | К-195 | К-200 | К-225 | К-250 | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Граммаж, г/м2 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 165 | 170 | 175 | 186 | 195 | 200 | 225 | 250 | ISO 536 |
| | *Максимально допустимое отклонение по массе ± 3%* | | | | | | | | | | | | | | |
| Абсолютное сопротивление продавливанию: | | | | | | | | | | | | | | | ISO 2759 |
| - типичные значения | 620 | 630 | 660 | 680 | 690 | 720 | 730 | 735 | 740 | 750 | 765 | 785 | 820 | 870 | |
| - min значения | 540 | 550 | 590 | 610 | 630 | 640 | 650 | 660 | 680 | 700 | 710 | 730 | 740 | 760 | |
| Сопротивление сжатию (SCT), поперечное направление, кН/м: | | | | | | | | | | | | | | | ISO 9895 |
| - типичные значения | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.55 | |
| - min значения | 1.95 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | |
| Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 60) min/max: | | | | | | | | | | | | | | | ISO 535 |

| Наименование показателя | К-115 | К-120 | К-125 | К-135 | К-140 | К-150 | К-165 | К-170 | К-175 | К-186 | К-195 | К-200 | К-225 | К-250 | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - верхняя сторона, г | 20 — 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| - нижняя сторона, г | 30 — 45 | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочность поверхности к выщипыванию по Денисону, верхняя сторона, № min значение | 16 | | | | | | | | | | | | | | TAPPI 459 SU 65 |
| Разрушающее усилие при кольцевом сжатии, Н, поперечное направление (RCT), ширина образца 15 мм: | | | | | | | | | | | | | | | ГОСТ 10711 |
| - типичные значения | - | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 280 | 310 | 315 | 320 | 340 | 360 | 400 | 490 | |
| - min значения | - | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 | 330 | |
| Влажность, min/max, % | 7 — 9 | | | | | | | | | | | | | | ISO 287 |
| Пористость по Гарлею, min значения, С | 50 | | | | | 40 | | | | | | | | | ISO 3636 |

---

*https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/kotlasskij-cbk/karton-dlja-ploskih-sloev-2/*