



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон для плоских слоев

Крафтлайнер

производство: Группа «Илим» в г. Коряжма
КДМ №4

СТО 05711131-005-2013

Описание:

Картон для плоских слоев гофрированного картона

Технические условия:

Наименование показателя	К 115	К 120	К 125	К 135	К 140	К 150	К 165	К 170	К 175	К 186	К 195	К 200	К 225	К 250	Метод испытаний
Граммаж, г/м ²	115	120	125	135	140	150	165	170	175	186	195	200	225	250	ISO 536
	Максимально допустимое отклонение по массе ± 3%														
Абсолютное сопротивление продавливанию:															ISO 2759
- типичные значения	620	630	660	680	690	720	730	735	740	750	765	785	820	870	
- min значения	540	550	590	610	630	640	650	660	680	700	710	730	740	760	
Сопротивление сжатию (SCT), поперечное направление, кН/м:															ISO 9895
- типичные значения	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.95	3.25	3.55	3.6	3.8	4.2	4.3	4.5	5.55	
- min значения	1.95	2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.1	3.3	3.5	3.9	4.0	
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб 60) min/max:															ISO 535

Наименование показателя	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	К -	Метод испытаний
	115	120	125	135	140	150	165	170	175	186	195	200	225	250	
- верхняя сторона, г	20 — 35														
- нижняя сторона, г	30 — 45														
Прочность поверхности к выщипыванию по Денисону, верхняя сторона, № min значение	16														TAPPI 459 SU 65
Разрушающее усилие при кольцевом сжатии, Н, поперечное направление (RCT), ширина образца 15 мм:															ГОСТ 10711
- типичные значения	-	170	190	210	230	250	280	310	315	320	340	360	400	490	
- min значения	-	170	180	190	200	220	240	250	260	280	290	300	320	330	
Влажность, min/max, %	7 — 9														ISO 287
Пористость по Гарлею, min значения, С	50					40									ISO 3636

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/kotlasskij-cbk/karton-dlja-ploskih-sloev-2/>