«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

# Бумага офсетная марки «А»

белая без ООВ пр-ва Краснокамская БФ, филиал ФГУП «ГОЗНАК»

## Описание:

Марка «А» – бумага офсетная для печати белая (без ООВ).

## Применение:

Применяется для печати офсетным способом многокрасочных иллюстрационнотекстовых и книжных изданий, изобразительной продукции, художественно оформленных обложек и внутренних блоков различной печатной продукции.

## Технические характеристики:

| Наименование показателя | Норматив | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Масса бумаги площадью 1 м$^2$, г | 45-70 ± 2<br>73-95 ± 3<br>100-150 ± 4<br>155-210 ± 5<br>215-240 ± 6 | ГОСТ 13199 ИСО 536 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Коббб0, г/м$^2$, (по верхней стороне бумаги), не более, для бумаги массой площади 1 м$^2$: - (45 - 150) г; - (155 - 240) г. | 35<br>45 | ГОСТ 12605<br>ИСО 535 и по пункту 8.Знастоящего стандарта |
| Белизна по CIE, %, с УФО (по верхней стороне бумаги), не менее | 70 | ИСО 11475 |
| Шероховатость (метод Бендтсена), (наибольшее значение по сторонам), мл/мин, не более, для марок: «А», «Б» | 250 | ИСО 8791-1 |
| Плотность, г/см$^3$, не менее | 0.75 | ГОСТ 27015 ИСО 534 |
| Разрывная длина (в среднем в машинном и поперечном направлениях),м, не менее | 2300 | ГОСТ ИСО 1924-1 |
| Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию по Дениссону (по верхней стороне листа бумаги), ед., не менее | 10 | Тест TAPPI T 459 |
| Влажность, % | 5,0 ± 1,0 | ГОСТ 13525.19 (ИСО 287) |

*https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/krasnokamskaja-bumazhnaja-fabrika/bumaga-ofsetnaja-marki-a/*