«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Бумага офсетная марки «Б»

Производство Краснокамской бумажной фабрики Гознака

СТО ГОЗНАК 9469005.09.03.0001-2010

Характеристики:

Изготавливается в рулонах и листах.

Применение:

Печатание книг и журналов, изготовление обложки в шесть и более красок, припрессовка плёнок по печати, изготовление почтовых конвертов в условиях высокоскоростного автоматического производства. Печатание топографических карт и изготовление упаковки для различных мелко фасованных товаров.

Технические характеристики:

Граммаж (г/м2)	**45÷70±2 75÷95±3 100÷150±4 155÷210±5 215÷240±6**	**ГОСТ 13199 ИСО 536**
Плотность, не менее (г/см3)	0.75	ГОСТ 27015 ИСО 534
Разрывная длина в среднем по двум направлениям (м, не менее)	2300	ГОСТ ИСО 1924-1
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (КОББ 60) (г/м2, не более):		ГОСТ 12605 ИСО 535 и по пункту 8.3 настоящего стандарта
45÷150 г/м2	35	
155÷240 г/м2	45	
Шероховатость (метод Бендтсена), мл/мин, не более, по стороне с большим значением	250	ИСО 8791-1
Белизна по CIE, %, с УФО (по верхней стороне бумаги), не менее:	128	ИСО 11475
Влажность (%)	5,0 ± 1,0	ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

Граммаж (г/м2)	45÷70±2 75÷95±3 100÷150±4 155÷210±5 215÷240±6	ГОСТ 13199 ИСО 536
Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию по Дениссону, ед., не менее:	10	Тест TAPPI T 459

---

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/krasnokamskaja-bumazhnaja-fabrika/bumaga-ofsetnaja-marki-b/