



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Бумага офсетная марки «Б»

Производство Краснокамской бумажной фабрики Гознака

СТО ГОЗНАК 9469005.09.03.0001-2010

Характеристики:

Изготавливается в рулонах и листах.

Применение:

Печатание книг и журналов, изготовление обложки в шесть и более красок, припрессовка плёнок по печати, изготовление почтовых конвертов в условиях высокоскоростного автоматического производства. Печатание топографических карт и изготовление упаковки для различных мелко фасованных товаров.

Технические характеристики:

Граммаж (г/м ²)	45÷70±2	ГОСТ 13199 ИСО 536
	75÷95±3	
	100÷150±4	
	155÷210±5	
	215÷240±6	
Плотность, не менее (г/см ³)	0.75	ГОСТ 27015 ИСО 534
Разрывная длина в среднем по двум направлениям (м, не менее)	2300	ГОСТ ИСО 1924-1
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (КОББ 60) (г/м ² , не более):		ГОСТ 12605 ИСО 535 и по пункту 8.3 настоящего стандарта
45÷150 г/м ²	35	
155÷240 г/м ²	45	
Шероховатость (метод Бендтсена), мл/мин, не более, по стороне с большим значением	250	ИСО 8791-1
Белизна по СIE, %, с УФО (по верхней стороне бумаги), не менее:	128	ИСО 11475
Влажность (%)	5,0 ± 1,0	ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

Граммаж (г/м2)	45÷70±2 75÷95±3 100÷150±4 155÷210±5 215÷240±6	ГОСТ 13199 ИСО 536
Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию по Дениссону, ед., не менее:	10	Тест TAPPI T 459

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/krasnokamskaja-bumazhnaja-fabrika/bumaga-ofsetnaja-marki-b/>