



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Кровельный картон

Картон кровельный по ТУ рулонный соответствует стандарту: ТУ 5444-019-00287823-2012;

1. ширина полотна в рулоне — 1000 ± 3 мм; 1050 ± 3 мм;
2. масса рулона не менее 300 кг;
3. намотка рулона равномерная и плотная;
4. допустимая высота выступов на торцах рулона не превышает 3 мм;
5. в рулоне допускается один поперечный обрыв.

Картон кровельный:

1. изготавливается из макулатуры картонной и бумажной в соответствии с требованиями ТУ 5444-019-00287823-2012 «Картон кровельный. Технические условия» по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке;
2. применяется в качестве основы для изготовления битумных и битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов.

Показатели качества картона кровельного:

Наименование показателя	Нормативные значения				
	200	250	300	350	400
Масса картона площадью 1м ² , г	200 ± 15	250 ± 15	300 ± 15	350 ± 20	400 ± 20
Впитываемость, не менее, %	100	100	95	95	90
Разрывная сила при растяжении, не менее, кгс	25	27	30	30	35
Влажность, не более, %	8	8	8	8	8