«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Бумага мешочная

Бумага мешочная марок М-70,78 А; М-70,78 Б

ГОСТ 2228-81

Бумага мешочная непропитанная предназначена для изготовления мешков разных типов и марок, хозяйственных нужд и экспорта

Показатели качества:

Наименование показателя	Норма для марок			
	М-70А	М-78А	М-70Б	М-78Б
Масса бумаги площадью 1 м², г	70+4 -3	78+2 -3	70+5 -3	78±4
Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее	4	4.3	3.7	3.7
Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, % не менее	4.2	4.3	3.8	3.5
Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, Гс, не менее	90	100	90	100
Воздухопроницаемость, см³/мин	200-600			
Впитываемость при одностороннем смачивании бумаги площадью 1м² за 60 с, по сеточной стороне, г, не более	27			
Влажность, %	8,0-11,0			

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/novoljalinskij-cbk/bumaga-meshochnaja/