



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Бумага мешочная

Бумага мешочная марок М-70,78 А; М-70,78 Б

ГОСТ 2228-81

Бумага мешочная непропитанная предназначена для изготовления мешков разных типов и марок, хозяйственных нужд и экспорта

Показатели качества:

Наименование показателя	Норма для марок			
	М-70А	М-78А	М-70Б	М-78Б
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	70+4 -3	78+2 -3	70+5 -3	78±4
Разрушающее усилие в поперечном направлении в сухом состоянии, кгс, не менее	4	4.3	3.7	3.7
Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, % не менее	4.2	4.3	3.8	3.5
Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, Гс, не менее	90	100	90	100
Воздухопроницаемость, см ³ /мин	200-600			
Впитываемость при одностороннем смачивании бумаги площадью 1м ² за 60 с, по сеточной стороне, г, не более	27			
Влажность, %	8,0-11,0			

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/novoljalinskij-cbk/bumaga-meshochnaja/>