



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон электроизоляционный

Картон электроизоляционный (70% макулатура - 30 % целлюлоза)

ТУ 5443-025-49559948-2015

Предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90° С, нужд народного хозяйства.

Изготавливается в листах, размерами 1640x1000, 1400x1170, 1640x1170 мм (иные размеры по согласованию).

Показатели качества:

Наименование показателя	Норма
Толщина, мм	1,50±0,10 1,75±0,12 2,00±0,20 2,50±0,20 3,00±0,25
Плотность, г/см ³ , не менее для картона толщиной, мм:	
1,50-2,00	1
2,50-3,00	0.95
Предел прочности при растяжении, кгс/мм ² , не менее	
в машинном направлении	4,0
в поперечном направлении	1,5
Электрическая прочность кВ/мм, не менее	
1,50-2,00	10
2,50-3,00	9
Массовая доля золы, % не более	3.5
Влажность, %	8,0±2,0