«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

# Картон электроизоляционный

## Картон электроизоляционный (70% макулатура – 30 % целлюлоза)

ТУ 5443-025-49559948-2015

Предназначен для работы в воздушной среде при температуре до 90° С, нужд народного хозяйства.
Изготавливается в листах, размерами 1640х1000, 1400х1170, 1640х1170 мм (иные размеры по согласованию).

## Показатели качества:

| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Толщина, мм | 1,50±0,10<br>1,75±0,12<br>2,00±0,20<br>2,50±0,20<br>3,00±0,25 |
| Плотность, г/см³, не менее для картона толщиной, мм: | |
| 1,50-2,00 | 1 |
| 2,50-3,00 | 0.95 |
| Предел прочности при растяжении, кгс/мм², не менее | |
| в машинном направлении | 4,0 |
| в поперечном направлении | 1,5 |
| Электрическая прочность кВ/мм, не менее | |
| 1,50-2,00 | 10 |
| 2,50-3,00 | 9 |
| Массовая доля золы, % не более | 3.5 |
| Влажность, % | 8,0±2,0 |