



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Бумага для гофрирования

Бумага для гофрирования на СКБК производится в соответствии с ТУ 5441-011-10578065-2010 следующих марок: Б-0, Б-1, Б-2.

Наименование показателя	Норма для марок							
	Б-0				Б-1			
Масса бумаги площадью 1м ² , г	100±5	112±6	125±6	140±8	100±5	112±6	125±6	140±8
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см ²)	195	245	320	370	195	245	320	370
Поверхностная впитываемость воды, г, (Кобб), в среднем по двум сторонам, г								
- клееной	30-70							
- неклееной,	не нормируется							
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ), кН/м, не менее	0.8	1	1.35	1.5	0.7	0.95	1.15	1.35
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца полоска - 12,7 мм	180	205	255	300	170	190	255	270
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м	6	7	8	9	6	7	8	9
Влажность, %	7 +2 -1							

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/okulovskaja-bumazhnaja-fabrika-ooo/bumaga-dlja-gofrirovaniya-4/>