«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Бумага для гофрирования

Бумага для гофрирования на СКБК производится в соответствии с ТУ 5441-011-10578065-2010 следующих марок: Б-0, Б-1, Б-2.

Наименование показателя	Норма для марок							
	Б-0				Б-1			
Масса бумаги площадью 1м², г	100±5	112±6	125±6	140±8	100±5	112±6	125±6	140±8
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см²)	195	245	320	370	195	245	320	370
Поверхностная впитываемость воды, г, (Кобб), в среднем по двум сторонам , г								
- клееной	30-70							
- неклееной,	не нормируется							
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ), кН/м, не менее	0.8	1	1.35	1.5	0.7	0.95	1.15	1.35
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца полоска – 12,7 мм	180	205	255	300	170	190	255	270
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м	6	7	8	9	6	7	8	9
Влажность, %	7 +2 -1							

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/okulovskaja-bumazhnaja-fabrika-ooo/bumaga-dlja-gofrirovanija-4/