«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон для плоских слоев

Наименование показателя	Масса 1 м², г	
	125±6	140±8
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	440	460
Толщина, мм	180-240	230-290
Поверхностная впитываемость воды (в среднем по двум сторонам) по Коббу, г	35	35
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении при ширине полоски 12,7 мм, кгс, не менее	150	170
Излом (число двойных перегибов) при грузе 1300 г в поперечном направлении, не менее	100	
Влажность, %	8±2	

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/okulovskaja-bumazhnaja-fabrika-ooo/karton-dlja-ploskih-sloev-3/