



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон гильзовый

ТУ 5443-009-00278882-2004

Предназначен для изготовления гильз.

Изготавливается в рулонах, размер рулона устанавливается по согласованию с потребителем.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Марка картона					
	«С»	«С-1»	«С-2»	«С-3»	«С-4»	«С-5»
Масса, 1 г/м ²	370±20	370±20	450±20	370±20	490±15	490±15
Толщина, мм	0,5±0,03	0,5±0,03	0,64±0,03	0,5±0,03	0,66±0,03	0,66±0,03
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, г/м ² (Коб660)	50-150	50	50	50-150	100-180	140-220
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	110			150	130	140
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее	350	350	400	500	400	480
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	950	950	1050	1100	1100	1150
Влажность, %	6±2					

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/proletarij-ao/karton-gilzovyj-3/>