



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон «НМ»

Картон хром-эрзац марки «НМ» с белым покровным слоем, немелованный

ТУ 5441-005-00278882-2004

Предназначен для изготовления потребительской тары с одно- и многокрасочной печатью. Изготавливается в рулонах и листах, ширина рулона и размер листов - по согласованию с потребителем.

Технические характеристики:

Масса, 1 г/м ²	190 ±15	200 ±15	220 ±15	235 ±15	260 ±15	280 ±15	300 ±15	320 ±15	330 ±15	360 ±30	440 ±30
Толщина, мм	не норми руется	не норми руется	не норми руется	не норми руется	0,36 ±0,02	0,38 ±0,02	0,40 ±0,02	0,45 ±0,03	0,47 ±0,03	0,5 ±0,04	0,6 ±0,05
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании, г/м ² (Кобб660) не более:											
для поверхностного слоя	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
для основного слоя	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, Н, не менее	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Жесткость при статическом изгибе в поперечном направлении, Н. см, не менее	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	1	1
Энергия связей по «Bond Scott Testers», Дж/м ² , не менее, для картона массы, г/м ²	90	90	-	90	90	90	90	90	90	90	90
Белизна со стороны покровного слоя, % не менее	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Сорность верхнего слоя, число соринков на 1м ² : площадью от 0,2 до 0,5 мм ² включительно не более	75	75	-	75	75	75	75	75	75	75	75
	15	15		15	15	15	15	15	15	15	15
Влажность, %	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/proletarij-ao/karton-nm/>