«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон для плоских слоев гофрированного картона

Картон для плоских слоёв гофрированного картона марки КТЛ

ТУ 5441036462897152001

Картон производится с белым верхним слоем

Техническое условие:

Наименование показателя	Нормативные значения			
Марка Б-0				
Масса бумаги площадью 1 м ^{2}, г	100±5	112±6	125±6	140±8
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги, (CMT0), Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	200	220	250	280
Прочность при растяжении в машинном направлении, кН/м, не менее	5.5	6	6.5	7
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, (CCT0), кН/м, не менее	1	1.3	1.4	1.75
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCTCD), кН/м, не менее	1.9	2	2.2	2.2
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Коббз0), г/м ^{2} в среднем по двум сторонам, не менее клееной неклееной	60–115 не нормируется			
Влажность, %	6,5–9,5			
Марка Б-1				
Масса бумаги площадью 1 м ^{2}, г	100±5	112±6	125±6	140±8
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги, (CMT0), Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	180	200	220	240
Прочность при растяжении в машинном направлении, кН/м, не менее	5	5.5	6	6.5
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, (CCT0), кН/м, не менее	0.95	1.2	1.35	1.5
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении (SCTCD), кН/м, не менее	1.8	1.9	2.1	2.2
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Коббз0), г/м ^{2} в среднем по двум сторонам, не менее клееной неклееной	60–115 не нормируется			
Влажность, %	6,5–9,5			

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/vyborgskaja-celljuloza-oao/karton-dlja-ploskih-sloev-gofrirovannogo-kartona/