«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Bravo GC-1

Целлюлозный картон из первичных волокон с двухслойным мелованием лицевой стороны и однослойным мелованием оборота. Отличительная особенность этого картона — высокий процент белизны лицевой и оборотной стороны.

Применение: упаковка для продуктов питания, кондитерских изделий, напитков, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, коробок для CD-дисков, этикеток для одежды.

Технические характеристики:

Плотность, (±3%) г/м2	Толщина, мкм	Жесткость Taber 15°, мН*м	
		MD	CD
170	203 ± 15	2.0	1.0
190	243± 15	3.5	1.6
210	305± 15	8.0	4.0
235	355± 15	11.5	5.0
250	380± 15	14.5	7.0
270	410± 15	17.5	8.5
300	460± 15	23.5	11.0
325	510± 15	29.5	14.5
350	560± 15	34.0	16.5

Яркость лицевой стороны, %	90 ± 3
Шероховатость PPS 10, мкм	˂ 1,6
Глянец, %	≥40
Влажность, %	7,5±1,0
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м2 (лицевая сторона)	≥ 40
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м^2 (оборотная сторона)	90
Сопротивление расслаиванию Scott, Дж/м^2	≥130
Сопротивление расслаиванию Scott, Дж/м^3	≥1,3

https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/bravo-gc-1/