



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Duprint

Целлюлозный картон с двухслойным мелованным покрытием лицевой стороны и кремовым оборотом.

Применение: Рекомендуются для изготовления всех видов запечатанных упаковок, требующих использования целлюлозного картона с хорошей гладкой печатной поверхностью и повышенными требованиями к внешнему виду упаковки.

Технические характеристики:

Белизна лицевой стороны, ISO	82±2%
Глянец, Hunter	55±5%
Шероховатость, PPS 10	1,2±0,5 мкм
Сопротивление расслаиванию, Scott	120 - 40 Дж/м ²
Стойкость к выщипыванию, IGT	0,5±0,2 м/сек
Зольность	15±5 г/м ²
Впитываемость влаги Cobb 60: лицевая сторона	50 +10/-20 г/м ²
оборотная сторона	50 +10/-20 г/м ²

Плотность, г/м ²	Толщина, мкм	Жесткость			
		L+W , 5°, мНм (вычисленные)		Taber 15°, мН	
		MD	CD	MD	CD
215	335	18.2	6.4	205	72
225	360	21.8	8.2	246	92
245	410	30	11.8	338	133
270	460	41.6	17	451	185
280	480	45.4	18	492	195
295	510	53.9	21.7	584	235
320	550	62.4	24.6	677	267
345	600	75.6	30.2	820	328
370	650	90.2	36.2	943	379

Плотность, г/м2	Толщина, мкм	Жесткость			
395	700	93.1	39.9	1004	430
420	750	100.7	42.8	1085	461

<https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/duprint/>