«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Sinarkraft HB

Целлюлозный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и крафт – оборотом

Применение: для изготовления микрогофрокартона, упаковки для продуктов питания и потребительских товаров длительного пользования

Технические характеристики:

Плотность, г/м 2	Толщина, мкм	Жесткость	
		Taber 15°, мН*м	
		CD	MD
235	0.355	6	11.9
250	0.38	8.1	16.2
280	0.44	8.30	19.9
300	0.47	12.4	25.5
350	0.550	17.7	34.3
380	0.585	18.3	38.2

Отклонение по массе	± 3%
Отклонение по толщине	± 3%
Отклонение по жесткости	± 10%
Белизна верхней стороны	83.0% ± 1%
Глянец	50% ± 5%
Шероховатость	1.4