



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Sinarkraft HB

Целлюлозный картон с двукратным мелованием лицевой стороны и крафт – оборотом

Применение: для изготовления микроффрокартона, упаковки для продуктов питания и потребительских товаров длительного пользования

Технические характеристики:

Плотность, г/м ²	Толщина, мкм	Жесткость	
		Taber 15°, мН*м	
		CD	MD
235	0.355	6	11.9
250	0.38	8.1	16.2
280	0.44	8.30	19.9
300	0.47	12.4	25.5
350	0.550	17.7	34.3
380	0.585	18.3	38.2
Отклонение по массе		± 3%	
Отклонение по толщине		± 3%	
Отклонение по жесткости		± 10%	
Белизна верхней стороны		83.0% ± 1%	
Глянец		50% ± 5%	
Шероховатость		1.4	

<https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/sinarkraft-hb/>